

GRANITO ELASTIC

| Eigenschaften EN 1816 | Norm | Masseinheit | Anforderung | Gemittelte Prüfwerte der laufenden Prod. |
|---|-------------------------|--------------------|--|--|
| Härte | ISO 7619 | shore A | ≥ 75 | 85 ± 5 |
| Resteindruck | EN 433 | mm | ≤ 0,25 | 0,20 |
| Abriebfestigkeit | ISO 4649 (Verf. A - 5N) | mm ³ | ≤ 250 | 170 |
| Maßbeständigkeit | EN 434 | % | ± 0,40 max | ± 0,30 |
| Biegsamkeit | EN 435 Verf. A (Ø 20mm) | - | keine Rißbildung | geeignet |
| Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht | ISO 105-B02 Verf. 3 | Stufe | ≥ 6 des Blaumaßstabs ≥ 3 des Graumaßstabs | geeignet |
| Einwirkung glimmender Tabakwaren | EN 1399 | Stufe | verf. A ≥ 4 verf. B ≥ 3 | geeignet |
| Eigenschaften EN 14041 | | | | |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | - | B _{fl} -s1 (verklebt) |
| Rutschhemmung | EN 13893 | Klasse | ≥ 0,30 (DS) | DS |
| Andere Eigenschaften | | | | |
| Chemikalienbeständigkeit | EN 423 | - | - | beständig * |
| Toxizität der Brandgase | BS 6853, Ann B.2 | R | ≤ 5 | geeignet |
| Wärmeleitfähigkeit | DIN 52612 | m ² K/W | - | 0,025 |
| Elektrische Isolierfähigkeit | IEC 60093 | ohm | - | > 10 ¹⁰ |
| Elektrostatishes Verhalten beim Begehen | EN 1815 | kV | - | ≤ 2 antistatisch |
| Trittschallverbesserungsmaß | ISO 140-8 | dB | - | 18 |
| Stuhlrollenversuch | EN 425 | - | - | geeignet für Rollen Typ W |

* abhängig von Konzentration und Einwirkzeit, bei speziellen Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.



Lapi Srl Notified Body
n° 0987
EN 14041
06
0987-cpd-21

Produziert von:

Artigo Spa
Loc. Carpeneto
17014 Cairo M.tte (SV), Italy

EN 1816 - Homogene und heterogene ebene
Elastomer-Bodenbeläge mit
Schaumstoffbeschichtung



4mm



4,8kg/m²



1,9m



10m

Klassifizierung EN 685:



Artigo Kautschukbodenbeläge müssen strikt nach Anleitung des technischen Handbuchs verlegt werden.
Ein regelmäßiges und effizientes Reinigungsprogramm ist substanzziell für die Instandhaltung des Bodenbelags; die Reinigungsanleitung entnehmen Sie bitte dem technischen Handbuch.
Veränderungen der technischen Daten sind vorbehalten.

Artigo Spa
Sales Office
20090 Pieve Emanuele
via dei Tulipani 3 (Mi) Italy
tel +39 02 90786415 - fax +39 02 90786449
info@artigo.com - www.artigo.com