

ZEUS / ANT48

Características EN 12199	Norma	Unidad	Valores	Valores medios en producción
Dureza	ISO 7619	shore A	≥ 75	85 ± 5
Punzonamiento residual	EN 433	mm	≤ 0,25	0,15
Resistencia a la abrasión	ISO 4649 (Met. A - 5N)	mm ³	≤ 250	160
Estabilidad dimensional	EN 434	%	± 0,40 max	± 0,30
Flexibilidad	EN 435 Met. A (Ø 20mm)	-	ninguna fisura	conforme
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105-B02 Met. 3	grado	≥ 6 escala de azules ≥ 3 escala de grises	conforme
Efecto quemadura cigarrillos	EN 1399	rating	met. A ≥ 4 met. B ≥ 3	conforme
Resistencia a la laceración	ISO 34-1 Met. B, método A	N/mm	≥ 20	conforme
Características EN 14041				
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase	-	B _{fl} - s1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	clase	≥ 0,30 (DS)	DS
Comportamiento eléctrico	EN 1081	ohm	R _v ≤ 10 ⁹ (estático disipativo)	≤ 10 ⁹
Altre caratteristiche				
Resistencia a las manchas	EN 423	-	-	resistente *
Resistencia térmica	DIN 52612	m ² K/W	-	0,022
Reducción del ruido a la pisada	ISO 140-8	dB	-	10
Carga electrostática a la pisada	AATCC 134	kV	-	0,2
Resistencia transversal	IEC 61340-4-1	ohm	1x10 ⁶ - 1x10 ⁹ (DIF - disipativo)	DIF - clase I - R _v (10 ⁶ - 10 ⁸)
Resistencia a tierra	ESD-S 7.1-1994 ASTM F 150-89	ohm	-	10 ⁶ - 10 ⁸
Resistencia superficial	ESD-S 7.1-1994 ASTM F 150-89	ohm	-	10 ⁶ - 10 ⁸
Resistencia de aislamiento	VDE 0100	ohm	≥ 5x10 ⁴	≥ 5x10 ⁴

* en función a la concentración y el tiempo de contacto, consultar para productos específicos



Lapi Srl Notified Body
n° 0987
EN 14041
06
0987-cpd-18

Producido por:
Artigo Spa
Loc. Carpeneto
17014 Cairo M.tte (SV), Italy

EN 12199 - Pavimentos de goma con relieve homogéneos y heterogéneos



(apoyado o pegado)



(ausente)



3,5mm



5,6kg/m²



99x99cm

Clasificación EN 685:



Los pavimentos Artigo deben colocarse siguiendo escrupulosamente el manual oficial de colocación.
Un regular y apropiado programa de limpieza es fundamental para mantener el aspecto del pavimento. Hacer referencia a los documentos oficiales de mantenimiento.
Los datos técnicos pueden estar sometidos a modificaciones sin preaviso.

Artigo Spa
Sales Office
20090 Pieve Emanuele
via dei Tulipani 3 (Mi) Italy
tel +39 02 90786415 - fax +39 02 90786449
info@artigo.com - www.artigo.com