

## Prodotto: ZEUS ANT48 3,5mm

## Descrizione di Capitolato:

Pavimentazione a dissipazione statica in gomma sintetica di spessore nominale 3,5 mm, superficie martellata, con granuli multicolore della medesima composizione della base, tipo **Zeus Ant48** della linea **Studsystem** della ditta **Artigo Spa**. La pavimentazione sarà fornita in piastrelle da 100 x 100 cm.

La pavimentazione sarà a **dissipazione statica** come previsto dalla EN 14041 e dunque dovrà avere una resistenza elettrica verticale, misurata in conformità alla EN 1081, non superiore a 109 ohm; la pavimentazione dovrà essere posata in opera con collanti conduttivi, idonea rete conduttiva di bandelle in rame da collegarsi a nodi equipotenziali di terra opportunamente predisposti.

Dovrà inoltre essere esente da nitrosammine, da pvc, da sostanze alogene (cloro, fluoro, bromo e iodio), cadmio, formaldeide e

Sarà infine classificata secondo il catalogo europei dei rifiuti (CER) come rifiuto speciale non pericoloso, e quindi assimilabile agli urbani secondo la norma DCI 27/7/84.

Il produttore dovrà essere certificato secondo le norme **ISO 9001** ed **ISO 14001**; il prodotto sarà infine marchiato **CE** secondo la norma **EN 14041** sui materiali da costruzione.

Il pavimento dovrà essere conforme a quanto richiesto dai requisiti della norma EN 12199 (Pavimenti in gomma a rilievo), ed in particolare dovrà avere le seguenti caratteristiche principali (valori medi):

0,06 mm

Impronta residua (EN 433):
Resistenza all'abrasione (ISO 4649):
Resistenza allo scivolamento (EN 13893):
Reazione al fuoco (EN 13501-1):
Flessibilità (EN 435 met. A, su Ø 20mm):
Effetto sedia con ruote (EN 425 ruote di tipo W):
Comportamento elettrico (EN 1081 Met. A):
Resistenza di attraversamento (IEC 61340-4-1):

 $I\,30~mm^3$  classe DS  $(\mu \geq 0,30)$  euroclasse  $B_fI-sI$  conforme adatto  $R_1 \leq I\,0^9~ohm~(dissipativo)$   $I\,0^6 < R_V \leq I\,0^9~ohm~(DIF-classe~I-R_V)$ 

Emissione composti organici volatili TVOC: conforme schema Indoor Air GOLD

## Posa e manutenzione della pavimentazione dovranno essere conformi alla normativa UNI 11515-1

## Modalità di posa

I sottofondi dovranno essere, piani, compatti, privi di crepe e cavillature, asciutti, isolati con umidità residua inferiore al 2,0% (massetti tradizionali) e 0,5% (massetti a base di Solfato di calcio). Per la corretta posa, procedere all'acclimatazione del materiale per un periodo di almeno 24 ore, a temperatura non inferiore ai 18°C.



