

GRANITO ANT48 2,0 mm (surface en relief)

Caracteristiques EN 1817	Norme	Unité	Exigences	Valeurs moyennes de production
Dureté	ISO 7619	shore A	≥ 75	85
Poinçonnement rémanent	EN/ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,15	0,03
Résistance à l'abrasion	ISO 4649 (Met. A - 5N)	mm ³	≤ 250	130
Stabilité dimensionnelle	EN/ISO 23999 (EN 434)	%	± 0,40 max	± 0,30
Flexibilité	EN/ISO 24344 Met. A Ø 20mm (EN 435)	-	pas de fissuration	conforme
Résistance de la couleur à la lumière artificielle	ISO 105-B02 Met. 3	degré	≥ 6 bleue échelle ≥ 3 grise échelle	conforme
Résistance aux brûlures de cigarette	EN 1399	niveau	met. A ≥ 4 met. B ≥ 3	conforme
Caracteristiques EN 14041				
Comportement au feu	EN 13501-1	classe	-	Bfl – s1
Résistance au glissement	EN 13893	classe	≥ 0,30 (DS)	DS
Résistance électrique	EN 1081 Met. A	ohm	10 ⁶ ≤ R _I ≤ 10 ⁹ (static dissipative)	conforme
Autres caractéristiques				
Toxicité des gaz de décomposition	DIN 53436 at 350°C	-	-	not toxique
Résistance aux tâches	EN/ISO 26987 (EN 423)	-	-	resistant *
Résistance à la glissance au plan incliné	DIN 51130	°	BGR 181	R9
Résistance thermique et Conductivité thermique	EN 12667	m ² K/W W/mK	-	0,012 0,17
Résistance d'isolation	VDE 0100-600	ohm	≥ 5x10 ⁴ at 500V ≥ 1x10 ⁵ at 1000V	conforme
Résistance électrique à la terre	IEC 61340-4-1	ohm	< 10 ⁹	conforme
Résistance électrique à la terre avec opérateur	IEC 61340-4-5	ohm	≤ 3,5x10 ⁷	conforme (with shoes R<5x10 ⁶ Ω)
Accumulation d'électricité statique	IEC 61340-4-5	volt	< 10	comply (with shoes R<5x10 ⁶ Ω)
Charge électrostatique	EN 1815	kV	-	≤ 2 (antistatique)
Isolation acoustique aux bruits de chocs	ISO 10140-3	dB	-	jusqu'à 6
Chaises avecricin	EN/ISO 4918 (EN 425)	-	-	Convient aux roulettes type W



EN 14041 DoP_007



2,0 mm

3,3 kg/m²

61 x 61 cm



1,90 m



10 m



dissipative flooring

**Classification EN ISO 10874 (EN 685):**

The data declared by the manufacturer shall be taken as average: single values change amongst batches and colours.

