

**BS ROLLSTEP 2,7 mm**

Caratteristiche EN 12199	Norma	Unità di misura	Requisiti	Valori medi di produzione
Durezza	ISO 7619	shore A	≥ 70	80
Impronta residua	EN/ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,20	0,20
Resistenza all'abrasione	ISO 4649 (Met. A - 5N)	mm <sup>3</sup>	≤ 250	200
Stabilità dimensionale	EN/ISO 23999 (EN 434)	%	± 0,40 max	± 0,30
Flessibilità	EN/ISO 24344 Met. A Ø 20mm (EN 435)	-	nessuna fessurazione	conforme
Solidità del colore alla luce artificiale	ISO 105-B02 Met. 3	grado	≥ 6 scala dei blu ≥ 3 scala dei grigi	conforme
Effetto bruciatura sigaretta	EN 1399	rating	met. A ≥ 4 met. B ≥ 3	conforme
<b>Caratteristiche EN 14041</b>				
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	-	C <sub>fl</sub> - s1
Resistenza allo scivolamento	EN 13893	classe	≥ 0,30 (DS)	DS
<b>Altre caratteristiche</b>				
Tossicità gas decomposti	DIN 53436 a 350°C	-	-	non tossici (BS Classic)
Resistenza alle macchie	EN/ISO 26987 (EN 423)	-	-	resistente *
Resistenza elettrica	EN 1081 Met. A	ohm	-	> 10 <sup>10</sup>
Carica elettrostatica da calpestio	EN 1815	kV	-	≤ 2 (antistatico)
<b>Caratteristiche ambientali</b>				
Emissioni VOC	CA Section 01350	-	vari	conforme (BS Classic)

\* in base a concentrazione e tempo di contatto, per agenti specifici inoltrare richiesta.

**CE** EN 14041 DoP\_010



2,7 mm



2,0 kg/m



0,52 m




12 m

**Classification EN ISO 10874 (EN 685):**

23



32



41



I valori dichiarati dal produttore devono essere intesi come medi in quanto i valori puntuali variano tra lotti e tra i colori.