

## UNI LL 5,0 mm

Caracteristiques EN 1817	Norme	Unité	Exigences	Valeurs moyennes de production
Dureté	ISO 48-4 (ISO 7619)	shore A	≥ 75	86
Poinçonnement rémanent	EN/ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,20	0,10
Résistance à l'abrasion	ISO 4649 (Met. A - 5N)	mm <sup>3</sup>	≤ 250	150
Stabilité dimensionnelle	EN/ISO 23999 (EN 434)	%	± 0,40 max	± 0,30
Flexibilité	EN/ISO 24344 Met. A Ø 20mm (EN 435)	-	pas de fissuration	conforme
Résistance de la couleur à la lumière artificielle	ISO 105-B02 Met. 3	degré	≥ 6 bleue échelle ≥ 3 grise échelle	conforme
Résistance aux brûlures de cigarette	EN 1399	niveau	met. A ≥ 4 met. B ≥ 3	conforme
<b>Caracteristiques EN 14041</b>				
Comportement au feu	EN 13501-1	classe	-	Bfl - s1
Résistance au glissement	EN 13893	classe	≥ 0,30 (DS)	DS
<b>Autres caractéristiques</b>				
Résistance aux tâches	EN/ISO 26987 (EN 423)	-	-	resistant *
Résistance à la glissance au plan incliné	DIN 51130	°	BGR 181	R9
Résistance thermique et Conductivité thermique	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W W/mK	-	0,030 0,17
Résistance électrique	EN 1081 Met. A	ohm	-	> 10 <sup>10</sup>
Charge électrostatique	EN 1815	kV	-	≤ 2 (antistatique)
Isolation acoustique aux bruits de chocs	ISO 10140-3	dB	-	jusqu'à 16
Caises avecricin	EN 425	-	-	Convient aux roulettes type W
<b>Caractéristiques environnementales</b>				
Certification environnementale Geca	GECA 25-201 Iv2	-	divers	conforme
Certification environnementale Greenguard	Greenguard et Greenguard Gold	-	divers	conforme
Émissions de COV	CA Section 01350	-	divers	conforme
Émissions de COV	AgBB	-	divers	conforme

\* dépend de la concentration et du temps de contact, pour des agents spécifiques, svp demander.

 EN 14041 DoP\_005



5,0 mm



8,3 kg/m<sup>2</sup>



61 x 61 cm

**Classification EN ISO 10874 (EN 685):**



Les données déclarées par le fabricant sont prises en moyenne: les valeurs individuelles entre les lots et les couleurs peuvent changer